

AKEMI®




STONE & CERAMICS SPOT REPAIR

ULTRA FAST UV-POWERLIGHT

14 Colours



Reparatur von Kanten



Réparer des arêtes

Abbruch oder Abschlag einer Kante in Natur- und Kunststein (wie Marmor, Granit, Quarzkomposit) sowie Keramik (z.B. Küchenarbeitsplatte, Fensterbank, Badezimmer, Treppenstufe).

Cassure ou abattage d'une arête dans la pierre naturelle et artificielle (comme le marbre, le granit, le composite de quartz) ainsi que la céramique (p.ex. plan de travail de cuisine, appui de fenêtre, salle de bain, revêtement du sol, marche d'escalier).

Manuelle oder maschinelle Ausfräsen der Schadstelle. Entfernen aller losen Teile sowie Staub.

Fraiser l'endroit endommagé à la main ou avec un outil. Retirer toutes les pièces détachées et la poussière.

Die Schadstelle gründlich reinigen mit AKELUX Cleaner.

Nettoyer soigneusement l'endroit endommagé avec AKELUX Nettoyant.

AKELUX Primer zur Haftvermittlung auftragen und diesen ca. 60 Sekunden trocknen lassen.

Appliquer AKELUX Primaire pour l'adhérence et laisser sécher 60 secondes.

Keramische Scherben, die sich stark vom Decor unterscheiden, können nun mit einer sehr dünnen Schicht AKELUX Opaquing Agent überdeckt werden. Diese Schicht muss im Anschluss 60 Sekunden mit dem AKELUX LED-Powerlight* ausgehärtet werden.

Les tessons de céramique très différent du décor peuvent être recouverts d'une très fine couche d'AKELUX Opaquing Agent. Cette couche doit ensuite être durcie pendant 60 secondes avec AKELUX LED-Powerlight*.

Schadstelle an der Kante mit transparentem Band abkleben. Danach AKELUX Filler transparent liquid oder AKELUX Filler transparent gel crystal zur Erstbefüllung applizieren. Mit AKELUX Sichtfolie/Oberflächenstrukturstempel** bedecken und 60 s/cm² mit AKELUX LED-Powerlight* aushärten.

Coller un film transparent tout autour de l'endroit endommagé sur l'arête. Application de Filler transparent liquide ou Filler transparent gel crystal AKELUX pour le premier remplissage. Couvrir avec Film Transparent/tampon de structure de surface** et faire durcir 60 s/cm² avec AKELUX LED-Powerlight*.

AKELUX Filler transparent liquid mit verschiedenen farbigen AKELUX Fillern mischen (max. 50% Farbanteil) und an die Objektfarbe anpassen.

Mélanger AKELUX Filler transparent liquide avec les Filler AKELUX de différentes couleurs (max. 50% de couleur) et accorder à la couleur de l'objet.

Mit AKELUX Sichtfolie/Oberflächenstrukturstempel** bedecken und 60 s/cm² mit AKELUX LED-Powerlight* aushärten.

Recouvrir de film transparent AKELUX/tampon de structure de surface** et faire durcir pendant 60 sec/cm² à avec AKELUX LED-Powerlight*.

Überschüssiges Material mit AKELUX Hobel vorsichtig abnehmen. Für Kalkstein empfehlen wir den Gebrauch von Sepiaschalen. Bei Verwendung eines Oberflächenstrukturstempels** entfällt dieser Schritt.

Eliminer soigneusement le matériau excédentaire à l'aide du rabot AKELUX. Pour la pierre calcaire, nous recommandons d'utiliser des os de seiches. Lorsqu'on utilise un cachet de texture de surface**, cette étape est omise.

Herstellen von hoekschades

Hoekschaden aan natuursteen(zoals marmer en graniet), kwartscomposiet en keramiek (bijv. keukenwerkblad, vensterbank, badkamer, traprede).

Manueel of machinaal uitfrozen van de beschadiging. Verwijder alle losse onderdelen en stof.

Reinig de beschadiging grondig met AKELUX Cleaner.

Breng AKELUX Primer aan om de hechting te bevorderen en laat deze ca. 60 seconden drogen.

Bij keramiek kan de kleur van de scherven (body) sterk afwijken van de decor/toplaag kleur. Als dit het geval is dien je deze schade met een zeer dunne laag AKELUX Opaquing Agent te dekken. Deze laag dient vervolgens 60 seconden uitgeharden te worden met de AKELUX LED-Powerlight*.

Kleef het beschadigde gebied aan de rand af met transparante tape. Breng vervolgens AKELUX Filler transparant vloeibaar of AKELUX Filler transparant crystal gel aan voor de eerste vulling. Dek af met AKELUX transparante folie/oppervlaktestructuur stempel** en laat gedurende 60 s/cm² uitharden met de AKELUX LED-Powerlight*.

AKELUX Filler transparant vloeibaar mengen met verschillende kleuren AKELUX Fillers (max. 50% kleur) en aanpassen aan de kleur van het object.

Dek af met AKELUX transparante folie/oppervlaktestructuur stempel** en laat gedurende 60 s/cm² uitharden met de AKELUX LED-Powerlight*.

Overtollig materiaal voorzichtig verwijderen met een AKELUX-schaaf. Voor kalksteen raden we het gebruik van sepia-schalen aan. Deze stap is niet nodig bij gebruik van een oppervlaktestructuur stempel**.



Reparatur von Kanten

AKELUX Silikon-Schleifleinen auf den AKELUX Schleif- und Polierblock legen und die Schadstelle in der Reihenfolge 2400-3200-4000 nass feinschleifen. Bei Verwendung eines Oberflächenstrukturstempern** entfällt dieser Schritt.



AKELUX Polierpaste auf die Reparaturstelle auftragen. Manuell mit einem Poliertuch oder der Filzseite des AKELUX Schleif- und Polierblocks oder maschinell aufpolieren (z.B. Dremel mit Filzscheibe).



Optional: Um glänzende Strukturen oder Flächen zu imitieren, tragen Sie AKELUX Clear Coat hauchdünn auf Natur- und Kunstein oder Keramik auf, um ein perfektes Finish zu erhalten. Im Anschluss mit AKELUX LED-Powerlight* aushärten.

Der Natur- und Kunstein oder die Keramik sehen wieder aus wie neu!

AKELUX Repair System

* Separate Gebrauchsanleitung für das System und AKELUX LED-Powerlight beachten!

Réparer des arêtes

Poser la toile abrasive en silicone AKELUX sur le bloc à polir AKELUX et poncer finement l'endroit endommagé en arrosant dans la séquence 2400-3200-4000. Lorsqu'on utilise un cachet de texture de surface**, cette étape est omise.

Appliquer de la pâte à polir AKELUX sur l'endroit endommagé. Repolir à la main, avec un torchon à polir ou le côté en feutre du bloc ou à l'aide d'un outil (par ex. Dremel avec un disque en feutre).

Facultatif: pour imiter des textures ou des surfaces brillantes, appliquer AKELUX Clear Coat en très fine couche sur votre pierre naturelle, artificielle ou votre céramique pour une finition parfaite. Ensuite, durcir avec AKELUX LED-Powerlight*.

La pierre naturelle et artificielle ou la céramique est à nouveau comme neuve!

AKELUX Repair System

*Respecter le mode d'emploi d'AKELUX LED-Powerlight séparé!

Herstellen von hoekschades

Leg het AKELUX siliconen slijplinnen op het polijstblok en schuur de beschadigde plek nat in, in de volgorde K2400-K3200-K4000. Deze stap is niet nodig bij het gebruik van een oppervlaktestuctuurstempel**.

Breng AKELUX polijstpasta aan op de reparatiezone. Handmatig polijsten met een polierdoek of de viltzijde van het AKELUX schuur- en polijstblok of machinaal (bijv. Dremel met vilstslijf).

Optioneel: Om glanzende structuren of oppervlakken te imiteren, AKELUX Clear Coat zeer dun aanbrengen op natuursteen, kwartscomposit of keramiek voor een perfecte afwerking. Daarna laten uitharden met de AKELUX LED-Powerlight*.

De natuursteen, kwartscomposit of keramiek ziet er als nieuw uit!

AKELUX Repair System

*Neem de aparte gebruiksaanwijzing voor het systeem en AKELUX LED-Powerlight in acht!



Reparatur von Kratzern

Kratzer oder Riss in Natur- und Kunststein (wie Marmor, Granit, Quarzkomposit) sowie Keramik (z.B. Küchenarbeitsplatte, Fensterbank, Badezimmer, Bodenbelag, Treppenstufe).



Manuelle oder maschinelle Ausfräsen der Schadstelle. Entfernen aller losen Teile sowie Staub.



Die Schadstelle gründlich reinigen mit AKELUX Cleaner.

Réparer des rayures

Rayures ou fissures dans la pierre naturelle et artificielle (comme le marbre, le granit, le composite de quartz) ainsi que la céramique (p. ex. plan de travail de cuisine, appui de fenêtre, salle de bain, revêtement du sol, marche d'escalier).

Fraiser l'endroit endommagé à la main ou avec un outil. Retirer toutes les pièces détachées et la poussière.

Nettoyer soigneusement l'endroit endommagé avec AKELUX Nettoyant.

Herstellen von krassen

Krassen oder barsten in natursteen (zoals marmer, graniet), kwartscomposit en keramiek (bijv. Keukenwerkblad, vensterbank, badkamer, vloerbedekking, traprede).

Handmatig of machinaal frezen van het beschadigde gebied. Verwijder alle losse onderdelen en stof.

Reinig de beschadigde plek grondig met AKELUX Cleaner.

Reparatur von Kratzern



AKELUX Primer zur Haftvermittlung auftragen und diesen 60 Sekunden trocknen lassen.



Keramische Scherben, die sich stark vom Decor unterscheiden, können nun mit einer sehr dünnen Schicht AKELUX Opaquing Agent überdeckt werden. Diese Schicht muss im Anschluss 60 Sekunden mit dem AKELUX LED-Powerlight* ausgehärtet werden.



AKELUX Filler transparent liquide mit verschiedenen farbigen AKELUX Fillern mischen (max. 50% Farbanteil) und an die Objektfarbe anpassen.



Mit AKELUX Sichtfolie/Oberflächenstrukturstempel** bedecken und 60 s/cm² mit AKELUX LED-Powerlight* aushärten.



Überschüssiges Material mit AKELUX Hobel vorsichtig abnehmen. Für Kalkstein empfehlen wir den Gebrauch von Sepiaschalen. Bei Verwendung eines Oberflächenstrukturstempels** entfällt dieser Schritt.



AKELUX Silikon-Schleifleinen auf den AKELUX Schleif- und Polierblock legen und die Schadstelle in der Reihenfolge 2400-3200-4000 nass feinschleifen. Bei Verwendung eines Oberflächenstrukturstempels** entfällt dieser Schritt.



AKELUX Polierpaste auf die Reparaturstelle auftragen. Manuell mit einem Poliertuch oder der Filzseite des AKELUX Schleif- und Polierblocks oder maschinell aufpolieren (z.B. Dremel mit Filzscheibe).



Optional: Um glänzende Strukturen oder Flächen zu imitieren, tragen Sie AKELUX Clear Coat hauchdünn auf Natur- und Kunstein oder Keramik auf, um ein perfektes Finish zu erhalten. Im Anschluss mit AKELUX LED-Powerlight* aushärten.



Der Natur- und Kunstein oder die Keramik sehen wieder aus wie neu!

AKELUX Repair System

*Separate Gebrauchsanleitung für das System und AKELUX LED-Powerlight beachten!

Réparer des rayures



Appliquer AKELUX Primaire pour l'adhérence et laisser sécher 60 secondes.



Les tessons de céramique très différent du décor peuvent être recouverts d'une très fine couche d'AKELUX Opaquing Agent. Cette couche doit ensuite être durcie pendant 60 secondes avec AKELUX LED-Powerlight*.



Mélanger AKELUX Filler transparent liquide avec les Filler AKELUX de différentes couleurs (max. 50% de couleur) et accorder à la couleur de l'objet.



Recouvrir de film transparent AKELUX/tampon de structure de surface** et faire durcir pendant 60 sec/cm² à l'aide d'AKELUX LED-Powerlight*.



Eliminer soigneusement le matériau excédentaire à l'aide du rabot AKELUX. Pour la pierre calcaire, nous recommandons d'utiliser des os de seiches. Lorsqu'on utilise un cachet de texture de surface**, cette étape est omise.



Poser la toile abrasive en silicone AKELUX sur le bloc à polir AKELUX et poncer finement l'endroit endommagé en arrosant dans la séquence 2400-3200-4000. Lorsqu'on utilise un cachet de texture de surface**, cette étape est omise.



Appliquer de la pâte à polir AKELUX sur l'endroit endommagé. Repolir à la main, avec un torchon à polir ou le côté en feutre du bloc ou à l'aide d'un outil (par ex. Dremel avec un disque en feutre).



Facultatif: pour imiter des textures ou des surfaces brillantes, appliquer AKELUX Clear Coat en très fine couche sur votre pierre naturelle, artificielle ou votre céramique pour une finition parfaite. Ensuite, durcir avec AKELUX LED-Powerlight DEL*.



La pierre naturelle et artificielle ou la céramique est à nouveau comme neuve!

AKELUX Repair System

*Respecter le mode d'emploi d'AKELUX LED-Powerlight séparé!

Herstellen von krassen



Breng AKELUX Primer aan om de hechting te bevorderen en laat deze ca. 60 seconden drogen.



Bij keramiek kan de kleur van de scherven (body) sterk afwijken van de decor/toplaag kleur. Als dit het geval is dien je deze schade met een zeer dunne laag AKELUX Opaquing Agent te dekken. Deze laag dient vervolgens 60 seconden uitgeharden te worden met de AKELUX LED-Powerlight*.



AKELUX Filler transparent vloeibaar mengen met verschillende kleuren AKELUX Fillers (max. 50% kleur) en aanpassen aan de kleur van het object.



Dek af met AKELUX transparante folie/oppervlaktestructuur stempel en laat gedurende 60 s/cm² uitharden met de AKELUX LED-Powerlight*.



Overtollig materiaal voorzichtig verwijderen met een AKELUX-schaaf. Voor kalksteen raden we het gebruik van sepiaschalen aan. Deze stap is niet nodig bij het gebruik van een oppervlaktestructuurstempel**.



Leg het AKELUX siliconen slijplinnen op het polijstblok en schuur de beschadigde plek nat in, in de volgorde K2400-K3200-K4000. Deze stap is niet nodig bij het gebruik van een oppervlaktestructuurstempel**.



Breng AKELUX polijstpasta aan op de reparatiezone. Handmatig polijsten met een polierdoek of de viltzijde van het AKELUX schuur- en polijstblok of machinaal (bijv. Dremel met vilstschijsf).



Optioneel: Om glanzende structuren of oppervlakken te imiteren, AKELUX Clear Coat zeer dun aanbrengen op natuursteen, kwartscomposiet of keramiek voor een perfecte afwerking. Daarna laten uitharden met de AKELUX LED-Powerlight*.



De natuursteen, kwartscomposiet of keramiek ziet er als nieuw uit!

AKELUX Repair System

*Neem de aparte gebruiksaanwijzing voor het systeem en AKELUX LED-Powerlight in acht!

Reparatur von Löchern



Loch in Natur- und Kunstein (wie Marmor, Granit, Quarzkomposit) sowie Keramik (z.B. Küchenarbeitsplatte, Fensterbank, Badezimmer, Bodenbelag, Treppenstufe).

Réparer des trous



Manuelles oder maschinelles Ausfräsen der Schadstelle. Entfernen aller losen Teile sowie Staub.


Trou dans la pierre naturelle et artificielle (comme le marbre, le granit, le composite de quartz) ainsi que la céramique (p. ex. plan de travail de cuisine, appui de fenêtre, salle de bain, revêtement du sol, marche d'escalier).



Die Schadstelle gründlich reinigen mit AKELUX Cleaner.

Nettoyer soigneusement l'endroit endommagé avec AKELUX Nettoyant.

Herstellen von gaten



AKELUX Primer zur Haftvermittlung auftragen und diesen ca. 60 Sekunden trocknen lassen.

Appliquer AKELUX Primaire pour l'adhérence et laisser sécher 60 secondes.

Gaatjes in natuursteen (zoals marmer, graniet), kwartscomposiet en keramiek (bijv. Keuken-werkblad, vensterbank, badkamer, vloerbedekking, traprede).



Keramische Scherben, die sich stark vom Decor unterscheiden, können nun mit einer sehr dünnen Schicht AKELUX Opaquing Agent überdeckt werden. Diese Schicht muss im Anschluss 60 Sekunden mit dem AKELUX LED-Powerlight* ausgehärtet werden.

Les tessons de céramique très différent du décor peuvent être recouverts d'une très fine couche d'AKELUX Opaquing Agent. Cette couche doit ensuite être durcie pendant 60 secondes avec AKELUX LED-Powerlight*.

Breng AKELUX primer aan om de hechting te bevorderen en laat deze ca. 60 seconden drogen.



AKELUX Filler transparent liquid mit verschiedenen farbigen AKELUX Fillern mischen (max. 50% Farbanteil) und an die Objektfarbe anpassen.

Mélanger AKELUX Filler transparent liquide avec les Filler AKELUX de différentes couleurs (max. 50% de couleur) et accorder à la couleur de l'objet.

Bij keramiek kan de kleur van de scherven (body) sterk afwijken van de decor/toplaag kleur. Als dit het geval is dien je deze schade met een zeer dunne laag AKELUX Opaquing Agent te dekken. Deze laag dient vervolgens 60 seconden uitgeharden te worden met de AKELUX LED-Powerlight*.



Mit AKELUX Sichtfolie/Oberflächenstrukturstempel** bedecken und 60 s/cm² mit AKELUX LED-Powerlight* aushärten.

Recouvrir de film transparent AKELUX/tampon de structure de surface** et faire durcir pendant 60 sec/cm² à l'aide d'AKELUX LED-Powerlight*.

AKELUX Filler transparant vloeibaar mengen met verschillende kleuren AKELUX Filler (max. 50% kleur) en aanpassen aan de kleur van het object.



Überschüssiges Material mit AKELUX Hobel vorsichtig abnehmen. Für Kalkstein empfehlen wir den Gebrauch von Sepiaschalen. Bei Verwendung eines Oberflächenstrukturstempels entfällt dieser Schritt.

Eliminer soigneusement le matériau excédentaire à l'aide du rabot AKELUX. Pour la pierre calcaire, nous recommandons d'utiliser des os de seiches. Lorsqu'on utilise un cachet de texture de surface, cette étape est omise.

Overtollig materiaal voorzichtig verwijderen met een AKELUX-schaaf. Voor kalksteen raden we het gebruik van sepia-schalen aan. Deze stap is niet nodig bij het gebruik van een oppervlaktestructuurstempel**.



AKELUX Silikon-Schleifelein auf den AKELUX Schleif- und Polierblock legen und die Schadstelle in der Reihenfolge 2400-3200-4000 nass feinschleifen. Bei Verwendung eines Oberflächenstrukturstempels entfällt dieser Schritt.

Poser la toile abrasive en silicone AKELUX sur le bloc à polir AKELUX et poncer finement l'endroit endommagé en arrosant dans la séquence 2400-3200-4000. Lorsqu'on utilise un cachet de texture de surface, cette étape est omise.

Leg het AKELUX siliconen slijplinnen op het polijstblok en schuur de beschadigde plek nat in, in de volgorde K2400-K3200-K4000. Deze stap is niet nodig bij het gebruik van een oppervlaktestructuurstempel**.

AKEMI® AKELUX Repair System PRO


Reparatur von Löchern



AKELUX Polierpaste auf die Reparaturstelle auftragen. Manuell mit einem Poliertuch oder der Filzseite des AKELUX Schleif- und Polierblocks oder maschinell aufpolieren (z.B. Dremel mit Filzscheibe).



Optional: Um glänzende Strukturen oder Flächen zu imitieren, tragen Sie AKELUX Clear Coat hauchdünn auf Natur- und Kunstein oder Keramik auf, um ein perfektes Finish zu erhalten. Im Anschluss mit AKELUX LED-Powerlight* aushärten.



Der Natur- und Kunstein oder die Keramik sehen wieder aus wie neu!

AKELUX Repair System PRO

* Separate Gebrauchsanleitung für das System und AKELUX LED-Powerlight beachten!

Réparer des trous

Appliquer de la pâte à polir AKELUX sur l'endroit endommagé. Repolir à la main, avec un torchon à polir ou le côté en feutre du bloc ou à l'aide d'un outil (par ex. Dremel avec un disque en feutre).

Facultatif: pour imiter des textures ou des surfaces brillantes, appliquer AKELUX Clear Coat en très fine couche sur votre pierre naturelle, artificielle ou votre céramique pour une finition parfaite. Ensuite, durcir avec AKELUX LED-Powerlight*.

La pierre naturelle et artificielle ou la céramique est à nouveau comme neuve!

AKELUX Repair System PRO

* Respecter le mode d'emploi séparé du système et d'AKELUX LED-Powerlight!

Herstellen von gaten

Breng AKELUX polijstpasta aan op de reparatiezone. Handmatig polijsten met een poetsdoek of de viltzijde van het AKELUX schuur- en polijstblok of machinaal (bijv. Dremel met vilstslijf).

Optioneel: Om glanzende structuren of oppervlakken te imiteren, AKELUX Clear Coat zeer dun aanbrengen op natuursteen, kwartscomposit of keramiek voor een perfecte afwerking. Daarna laten uitharden met de AKELUX LED-Powerlight*.

De natuursteen, kwartscomposit of keramiek ziet er als nieuw uit!

AKELUX Repair System PRO

* Neem de aparte gebruiksaanwijzing voor het systeem en AKELUX LED-Powerlight in acht!

*Gebrauchsanleitungen

AKELUX Repair System PRO / AKELUX LED-Powerlight (siehe Technical Data Sheet/Technisches Merkblatt)

*Mode d'emploi

AKELUX Repair System PRO / AKELUX LED-Powerlight (voir Technical Data Sheet / Fiche Technique)

*Gebruiksaanwijzing

AKELUX Repair System PRO / AKELUX LED-Powerlight (zie Technical Data Sheet/Technische Fiche)



Scan here!

**Herstellung eines Oberflächenstrukturstempels

Um strukturierte Oberflächen mit dem AKELUX Repair System PRO zu imitieren, ist es erforderlich, statt der Sichtfolie einen transparenten Oberflächenstrukturstempel zu verwenden.

Für die Schritt-für-Schritt Videoanleitung zur Erstellung eines Oberflächenstrukturstempels und seinen Einsatz QR-Code einscannen oder Video ansehen auf

<https://youtu.be/5hSR-YtVNEg>

**Réalisation d'un tampon de structure de surface

Pour imiter des surfaces structurées avec l'AKELUX Repair System PRO, il est nécessaire d'utiliser un tampon de structure de surface transparent au lieu du Film Transparent.

Pour le tutoriel vidéo décrivant la réalisation pas à pas d'un tampon de structure de surface, scanner le code QR ou regarder la vidéo à l'adresse <https://youtu.be/5hSR-YtVNEg>

**Vervaardigen van een oppervlaktestructuurstempel

Om oppervlakken met structuur te imiteren met het AKELUX Repair System PRO, is het noodzakelijk om een transparante oppervlaktestructuurstempel te gebruiken in plaats van de transparante film.

Voor de stapsgewijze instructievideo over het maken van een oppervlaktestructuurstempel, scan je de QR-code of bekijk je de video op:

<https://youtu.be/5hSR-YtVNEg>



Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche Anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

A respechter: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influence différents, ces indications, tout comme les instructions écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la réalisation d'un échantillon.

Let op: Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. De gebruiker is daarom verboend zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een opvallende plaats of het maken van een staal.